

NOVITA



Peinture à base de chaux, mate, légers grains.

Intérieur / Extérieur

Date de révision: 21/04/2021

Caractéristiques Techniques



Application

Séchage

Composition

Dilution

Rendement

Stockage

Peinture à base de chaux en pâte pour intérieur et extérieur.

Peinture de haute qualité environnementale, 97% naturelle.

Aspect brut traditionnel : mat, avec de légers grains (incuits de calcaire)

Laisse respirer les supports (pierre, brique, enduit chaux, plâtre...)

Aspect : Peinture semi-crémeuse blanche légèrement granuleuse. PH : environ 12.

Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

Mélanger avant et pendant l'application à l'aide d'un fouet ou malaxeur (*présence de légers grains*). Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré. Une sous-couche pourra vous être conseillée en fonction du support (*se renseigner avant application*).

Application de la peinture à l'aide d'une brosse à badigeon en soie naturelle, dans tous les sens (*technique italienne*) ou de haut en bas (*technique française*) en chargeant régulièrement la brosse, sans trop « tirer » sur le produit.

Températures d'application : Entre 15°C et 25°C

IMPORTANT - en Extérieur : Pas de pluie durant les 3 jours suivant l'application, pas d'application en plein soleil.

Séchage entre 6h et 12h selon la température et l'hygrométrie.

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet de la peinture.

Chaux grasse en pâte, carbonates de calcium, dioxyde de titane, méthylcellulose, amidon de guar, 3% résine vinylversée, dispersants, imprégnant, bactéricide sans formaldéhyde.

Dilution à l'eau de 0 à 40% selon la porosité du support. Plus le support est poreux, plus il faudra diluer la peinture avec de l'eau. La peinture doit être « agréable » à passer.

6 à 8 m² au litre selon le support et la dilution. Plus la surface sera irrégulière, plus la consommation sera importante.

Seau hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C). Conservation : 12 à 24 mois après ouverture dans les conditions précédentes.

CONSEILS

- Afin d'obtenir un « blanc » bien couvrant, il est conseillé de rajouter du dioxyde de titane dans la peinture. (environ 75g/litre).

- **Tout mur commencé doit être terminé.**

- Plus vous appliquez de couches, plus il faudra diluer la peinture. (support de plus en plus poreux).

- **Attention à l'application des teintes foncées !** Des traces blanchâtres peuvent être dues à un mauvais séchage ou à une mauvaise application.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit contient de la chaux, produit irritant pour la peau.

- Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

- COV : 0.01g/litre (valeur limite 2010 : 30g/l).

LES « PLUS » DU PRODUIT



- Très bon rapport qualité/prix.

- Les 3% de résine n'empêchent pas le support de respirer et permettent l'adhérence de la Novita sur certains supports synthétiques (anciennes peintures mates...).