

Caractéristiques Techniques



Application

Séchage

Composition

Dilution

Rendement

Stockage

Peinture de finition mate fabriquée à partir de matières premières d'origine végétale et renouvelables à 95%. Murs et plafonds.

Utilisation en intérieur sur des supports tels que: plaques de plâtre cartonnées, enduits de plâtre et dérivés (*sauf carreaux de plâtre*), ciment et enduits fins, bois et dérivés non tanniques, anciennes peintures adhérentes en bon état. (égrener et/ou dépolir les surfaces brillantes à satinées)

Aspect mat.

Blanc.

Mélanger avant et pendant l'application à l'aide d'un fouet ou d'un malaxeur.

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.

Pour une bonne accroche et une belle finition, la sous-couche **GAÏA Nature PRIM'**

est recommandée avant l'application des peintures GAÏA Nature.

(Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de cette gamme).

Application : rouleau polyamide 12/13mm ou brosse large mixte.

Conditions d'application : Intérieur : température comprise entre 5° et 35°C.

Hygrométrie <70%

Sec au toucher: 1h - Recouvrable après 12h

Respecter les temps de séchage entre chaque couche. Pièce sèche et ventilée.

Un support parfaitement sec est obligatoire avant l'application de **GAÏA Nature MAT.**

Résine alkyde issue de matières premières d'origine végétale à 95%.

Prêt à l'emploi.

Dilution jusqu'à 5% d'eau sur fonds poreux très absorbants ou pour une application pistolet.

Nettoyage des outils à l'eau savonneuse après utilisation.

8 à 10 m² au litre/couche selon la dilution, l'absorption du support et selon l'application.

Conservation : **3 mois** après ouverture dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C. Bien refermer après ouverture.

CONSEILS

* Tout mur/ Plafond commencé doit être terminé.

* **Lavabilité :**

Résistance à l'abrasion humide* : classe 2 après 28 jours de séchage à 23°C et 50% d'humidité relative (*perte d'épaisseur du film entre 5 et 20 µm après 200 frottements*).

La résistance à l'abrasion humide évalue la résistance du revêtement à des lavages répétés.

* Préparation des supports conformes aux NF DTU 59.1

PRECAUTIONS D'EMPLOI

P102 : Tenir hors de la portée des enfants.
P310: En cas d'ingestion, appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON.
P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Rappez votre pot vide dans une déchetterie.

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Composé de matières premières d'origine végétale et renouvelables.
- Aspect Mat profond
- Sans odeur
- Bon pouvoir pénétrant et garnissant
- Bon pouvoir opacifiant
- COV: < **1g/l** (valeur limite 2010: 30g/l)
- Disponible en 0.75L - 3L - 10L
- Lavabilité* : **classe 2** en mat, velours et satiné