

COLOR-RARE

19, RUE PABLO NERUDA
33140 VILLENAVE D'ORNON

www.colorare.fr

FICHE TECHNIQUE



CALCINA T6

Revêtement minéral de collage et de préparation pour enduits et badigeons de chaux.

Intérieur / Extérieur

Date de révision: 23/04/2021

Caractéristiques Techniques

Calcina T6 est utilisé en tant qu'enduit de préparation avant l'application d'un badigeon ou d'un enduit fin à la chaux type « **Tonachino** » ainsi que pour le ratissage de systèmes isolants naturels.

Couleur : Beige.

Mode d'emploi

Mélanger 1 sac avec 5,5 litres d'eau jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
Laisser reposer 5 minutes et mélanger à nouveau.

- **Utilisation en enduit de préparation** : Appliquer à l'aide d'une lisseuse acier ou inox (*nous consulter*).

- **Utilisation en ratissage** : Appliquer à l'aide d'une spatule dentée d'environ 10 mm, puis poser immédiatement un treillis en fibre de verre (selon l'état du support, afin d'éviter les fissures). Faire pression sur le treillis afin de le faire pénétrer dans l'enduit encore humide (à un tiers).

Laisser sécher au moins 12h, puis appliquer une seconde couche de finition qui recouvrira le treillis et finir à la taloche éponge pour uniformiser le support.

L'application d'un badigeon ou enduit de finition se fera après **15/20 jours de séchage**.

Supports adaptés

Ciments, enduits pré-mélangés, enduits de chaux, fibres de bois de chanvre, liège, « Héraklith » (panneaux en laine de bois), « Celenit » (isolant acoustique).

Composition

Chaux hydraulique NHL5, agrégats, carbonate de calcium, 3% de résines spécifiques.

Spécificités techniques

Masse volumique de la poudre : 1,200 kg m³

Poids spécifique : 1,700 kg m³

Perméabilité à la diffusion de la vapeur : $\mu < 15$ - PH : 11

Classe de réaction au feu : A1

Temps de séchage entre deux couches : 12 à 36 heures.

Consommation : 1,200 Kg de poudre par m² pour 1 mm d'épaisseur.

Stockage

Dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.

CONSEILS

Ne pas utiliser sur :

- plaques de plâtre cartonnées
- anciennes peintures
- revêtements synthétiques
- bois

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit contient de la chaux hydraulique, produit irritant pour la peau.

- Il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

LES « PLUS » DU PRODUIT

- **Deux utilisations pour un seul produit.**

- **Bonne perméabilité** à la vapeur d'eau.

- **Enduit respirant.**

- Répond aux problèmes des matériaux légers et isolants tels que le liège, panneaux en fibres de bois et enduits à base de chaux hydraulique.